

2K MS マットティングクリヤー

LESONAL

Technical Data Sheet



October 2007

INL 5.5.01

| | | | | |
|--------------------------|--|--------------------------------|--------------------|---------------|
| | 混合比 | グロスレベル | | |
| | 1部 1部 | 2K MS マットティングクリヤー レゾナルクリヤー類 | 65 - 75 gu (= 半艶)) | |
| | 2部 3部 | 2K MS マットティングクリヤー レゾナルクリヤー類 | 85 gu (= 少し艶消し) | |
| | 2K MS マットティングクリヤーとレゾナルクリヤーを混合してから十分に攪拌し、その後 5:2:0.5 の混合比でハードナー、シンナーを加えてください。 | | | |
| 塗装粘度: | 20°C /17 - 20 秒 DIN cup 4 | | | |
| 可使用時間: | 20°C/2 時間 | | | |
| スプレーガンセットアップとガン口径 | スプレーガン | ガン口径 | スプレー圧力 | |
| スプレー圧力: | 重力式 | 1.2 - 1.5 mm | 3 - 4 bar | |
| | 吸上げ式 | 1.4 - 1.6 mm | 3 - 4 bar | |
| | HVLP 重力式 | 1.3 - 1.6 mm | 0.7 bar (エアークャップ) | |
| | HVLP 吸上げ式 | 1.6 - 1.8 mm | 0.7 bar (エアークャップ) | |
| 塗装方法: | 2回シングルコート。各コート間は5-10分間(指触乾燥まで)フラッシュオフを取ってください。フラッシュオフタイムについては混合するクリヤー製品と塗装条件によって変わります。 | | | |
| 器具の洗浄: | 可使用時間までに速やかにレゾナルマルチシンナー 810 を使用して洗浄してください。 | | | |
| 乾燥時間: | | 20 ° C | 30 ° C | 60 ° C |
| | ダストフリー | 20 分 | 15 分 | 5 分 |
| | タックフリー | 2 時間 | 1 時間 | 10 分 |
| | 硬化 | 8 時間 | 6 時間 | 20 分 |
| | 完全硬化 | 16 時間 | 8 時間 | 45 分 |
| 注意点: | 以下の条件の違いによってはテストパネルで確認されたグロスレベルと実際の仕上がりが異なることがあります。 a) 塗装膜厚 b) 乾燥条件 | | | |
| 貯蔵安定期間: | 2K MS マットティングクリヤー 4年間 | | | |
| 容量: | 1 リッター | | | |

健康と安全データ : これらの製品は業務用です。缶ラベルの注意事項をよく読んで定められた安全衛生法規に従って使用してください。従わずに使用し、不具合が生じた場合には保証できない場合がありますのでご注意ください。